

















Rețete orientative - mortare de tencuială

1 găleată  = 10 litri

1 găleată  = 4 lopeți 

Mortare de tencuială	 Tenco	 nisip	 apă	 mortar obținut
M 100 T	 + 20		+ 1.5 	= 6 
M 50 T	 + 28		+ 2 	= 7 
M 25 T	 + 36		+ 3 	= 10 

Notă!

M 100 T (cf C17/1982) este echivalentul CS IV (cf SREN 998/1-2004)

M 50 T (cf C17/1982) este echivalentul CS III (cf SREN 998/1-2004)

M 25 T (cf C17/1982) este echivalentul CS II (cf SREN 998/1-2004)

Atenție! Volumele de nisip și apă pot varia în funcție de umiditatea și densitatea nisipului folosit în lucrarea respectivă. Dacă nisipul pe care îl utilizezi este umed, cantitatea de apă se reduce astfel încât să se obțină lucrabilitatea necesară.