

















Rețete orientative - mortare de zidărie

1 găleată  = 10 litri

1 găleată  = 4 lopeți 

Mortare de zidărie	 Tenco	 nisip	 apă	 mortar obținut
M 10 Z	 + 24	 +	2  =	7 
M 5 Z	 + 32	 +	2.5  =	9 
M 2,5 Z	 + 40	 +	3  =	11 

Notă!

M 10 Z (cf SR EN 998-2:2002) este echivalentul vechiului M 100 Z (cf C 17/1982)

M 5 Z (cf SR EN 998-2:2002) este echivalentul vechiului M 50 Z (cf C 17/1982)

M 2,5 Z (cf SR EN 998-2:2002) este echivalentul vechiului M 25 Z (cf C 17/1982)

Atenție! Volumele de nisip și apă pot varia în funcție de umiditatea și densitatea nisipului folosit în lucrarea respectivă. Dacă nisipul pe care îl utilizezi este umed, cantitatea de apă se reduce astfel încât să se obțină lucrabilitatea necesară.